



Prestige+

Prestige+ is een zeer hoogwaardige, ultramatte muurverf voor binnen op basis van 100% waterafdonbare acrylhars.

OMSCHRIJVING	Zeer hoogwaardige, ultramatte muurverf voor binnen op basis van 100% waterafdonbare acrylhars. Voor muren en plafonds. Een afwasbare verf met isolerende eigenschappen en een lange open tijd, zodat u zonder aanzetten op grote oppervlakken kunt werken.
ONDERGRONDEN	Prestige+ is geschikt voor alle nieuwe of eerder geverfde ondergronden. Ze is ideaal voor het renoveren van schone, krijtvlrije binnenmuren en plafonds, bijv.: glasvezel, vlies, pleister, gipskartonplaten, bakstenen, cementpleister, beton, hout, multiplex, behang.
ALGEMENE KENMERKEN	• Product op waterbasis zonder weekmakers en zonder glycolen • 2 in 1-verf: primer en afwerking • Uitstekend dekkend vermogen • Zeer goede witheid van de film • Spat niet bij het aanbrengen • Isolerende eigenschappen • Zeer lange open tijd • Spant mooi op en geeft een gelijkmatige penetratie in de ondergrond, wat resulteert in een zeer glad eindresultaat • Kan ook worden aangebracht op nieuwe of oude acrylvoegen zonder scheuren of voorafgaande voorbereiding • Droogt gelijkmatig en geeft een egaal oppervlak zonder aanzetten • Eenvoudig te onderhouden • Uitstekend afwasbaar • Bestand tegen reinigings- en ontsmettingsmiddelen • Diep mat
EIGENSCHAPPEN	Uitzicht van de droge film : wit Glans: MAT 2-4 GU volgens ISO 2813, RHOPPOINT 60° EN 85° Droog extract: 63% +/- 2 in gewicht en 43% +/-2% in volume Dichtheid: 1,49 kg/L +/- 0.1 afhankelijk van de kleur Viscositeit bij 20°C: 6500-8000 mPas Brookfield r06/100 rpm Droogtijd: 1u (20°C 60% HR bij laagdikte van 100 micron droog) Rendement: 10-12 m²/L op een gladde ondergrond en zonder verlies. Kan variëren afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond. Overschilderbaar: 4 uur Fijnheid: < 10 micron Hegmann-maat, volgens ISO 1524 Natte wrijfweerstand: Klasse 1 volgens ISO 11998 Dekkracht : Klasse 1 volgens FSO 6504-3



Prestige+

Prestige+ is een zeer hoogwaardige, ultramatte muurverf voor binnen op basis van 100% waterafdonbare acrylhars.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet proper en droog zijn en een geschikte oppervlaktevoorbereiding hebben ondergaan, die toeliet om losse of slecht hechtende delen te verwijderen. In overeenstemming met DIN 18363 Deel c

NIEUWE ONDERGROND:

Nieuwe ondergrond moet minimaal 28 dagen hebben gedroogd.

- Afstoffen en grondig reinigen
- Eventuele scheuren moeten worden opgevuld met een geschikt vulmiddel.
- Eventuele metalen onderdelen moeten behandeld worden
- Verkrijtende oppervlakken kunnen op voorhand worden behandeld

OUDE ONDERGROND:

Aan het einde van de voorbereidende werkzaamheden moet de staat van de ondergrond vergelijkbaar zijn met gelijkaardige nieuwe ondergronden.

- Alle losse of afbladderende delen verwijderen. Bij reiniging onder druk voldoende droogtijd voorzien
- Als de ondergrond verkrijt, brengt u een laag FACADE FIX aan
- Als de ondergrond sterk vervuild is (roestvlekken, nicotine, roet, enz.) kan een voorafgaande laag PRIMEXTREME nodig zijn.

AANBRENGEN

De oppervlakken beschermen die niet geverfd zullen worden. De ondergrond moet proper, droog en in goede staat zijn.

- Kwast, roller: gebruiksklaar

De eerste laag kan verdund worden met 2 tot max. 5% water, afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond. OPGELET! - Een zeer hoge verdunning kan de dekking, de kleur en de weerstand van het product wijzigen.

- Airless-spuitpistool: optimaal rendement met een verdunning tussen 10 en 15% water, gebruik van een spuitkop 415 - 421 en 515 - 521 en een druk van 220 bar
- Toepassing Airless-spuitpistool met luchtondersteuning: optimaal rendement met een verdunning tussen 10 en 15% water, gebruik van een spuitkop 415 - 421 en 515 - 521 en een druk tussen 120 en 220 bar (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless-spuitpistool en met luchtondersteuning).

AANKLEUREN

Wit uit voorraad - Elke andere kleur mogelijk

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Met water, onmiddellijk na het gebruik.

VERPAKKING

WIT: 1L - 2,5L - 10L (Metal)

TRANSPARANT: 0,95L - 2,375L - 9,5L (Metal)

BEWAREN

- 1 jaar in de oorspronkelijke en gesloten verpakking
- Vorstvrij bewaren en niet blootstellen aan direct zonlicht of hitte. Sluit blikken goed af na het eerste gebruik.

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste versie is. Alle informatie weergegeven in deze fiche zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.



Prestige+

Prestige+ est une peinture murale de très haute qualité, ultra-mate, pour intérieur, à base de résine acrylique 100% soluble dans l'eau.

DESCRIPTION	Peinture murale de très haute qualité, ultra-mate, pour intérieur, à base de résine acrylique 100% soluble dans l'eau. Pour murs et plafonds. Peinture lavable avec propriétés isolantes et un temps d'ouverture long, permettant de travailler sur de grandes surfaces sans traces.
SUPPORTS	Prestige+ est adapté à tous les supports neufs ou déjà peints. Il est idéal pour la rénovation des murs et plafonds intérieurs propres et exempts de chaux, tels que : fibre de verre, toile, plâtre, plaques de plâtre, briques, plâtre de ciment, béton, bois, contreplaqué, papier peint.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	• Produit à base d'eau sans plastifiants ni glycols • Peinture : primaire couche et finition • Excellente pouvoir couvrant • Très bonne blancheur du film • Ne gicle pas lors de l'application • Propriétés isolantes • Temps d'ouverture très long • S'étire bien et offre une pénétration uniforme dans le support, ce qui donne un résultat final très lisse. • Peut également être appliqué sur des joints acryliques neufs ou anciens sans fissures ni préparation préalable. • Sèche uniformément et donne une surface lisse sans traces. • Facile à entretenir • Excellente lavabilité - Résistant aux agents de nettoyage et de désinfection - Mat profond
CARACTÉRISTIQUES	Apparence du film sec : blanc Brillance : MAT 2-4 GU selon ISO 2813, RHOPPOINT 60° ET 85° Extrait sec : 63% +/- 2 en poids et 43% +/-2% en volume Densité : 1,49 kg/L +/- 0.1 selon la couleur Viscosité à 20°C: 6500-8000 mPas Brookfield r06/100 rpm Temps de séchage: 1heure (20°C 60% HR avec une épaisseur de couche de 100 microns sèche) Rendement : 10-12 m²/L sur un support lisse et sans perte. Peut varier selon la rugosité du support. Recouvrable : 4 heures Finesse : < 10 microns selon la mesure Hegmann, selon ISO 1524 Résistance au frottement humide : Classe1 selon ISO 11998 Pouvoir couvrant : Classe 1 selon FSO 6504-3



Prestige+

Prestige+ est une peinture murale de très haute qualité, ultra-mate, pour intérieur, à base de résine acrylique 100% soluble dans l'eau.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre et sec et avoir subi une préparation adéquate, permettant d'éliminer les parties friables ou mal adhérentes. Conformément à la norme DIN 18363 Partie c

NOUVEAU SUPPORT :

Le support neuf doit avoir séché pendant au moins 28 jours.

- Dépoussiérer et nettoyer en profondeur
- Les éventuelles fissures doivent être rebouchées avec un enduit de remplissage approprié.
- Les éventuelles pièces métalliques doivent être traitées.
- Les surfaces farinantes peuvent être préalablement traitées.

ANCIEN SUPPORT :

À la fin des travaux préparatoires, l'état du support doit être comparable à celui d'un support neuf similaire.

- Éliminer toutes les parties friables ou écaillées. Lors du nettoyage sous pression, prévoir un temps de séchage suffisant.
- Si le support est farinant, appliquez une couche de FACADE FIX.
- Si le support est fortement contaminé (taches de rouille, nicotine, suie, etc.), une couche préalable de PRIMEXTREME peut être nécessaire.

APPLIQUER

Protéger les surfaces qui ne seront pas peintes. Le support doit être propre, sec et en bon état.

- Pinceau, rouleau : prêt à l'emploi
- La première couche peut être diluée avec 2 à 5% d'eau, en fonction de la porosité du support.

ATTENTION ! - Une dilution trop élevée peut modifier le pouvoir couvrant, la couleur et la résistance du produit.

- Pistolet airless : rendement optimal avec une dilution entre 10 et 15% d'eau, utilisation d'une buse 415 - 421 et 515 - 521 et une pression de 220 bar
- Application pistolet airless avec assistance d'air : rendement optimal avec une dilution entre 10 et 15% d'eau, utilisation d'une buse 415 - 421 et 515 - 521 et une pression entre 120 et 220 bar (pistolet airless GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION avec assistance d'air).

COLORATION

Blanc disponible en stock - Toute autre couleur possible

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau, immédiatement après l'utilisation.

EMBALLAGE

WIT: 1L - 2,5L - 10L (Metal)

TRANSPARENT: 0,95L - 2,375L - 9,5L (Metal)

CONSERVATION

- 1 an dans l'emballage d'origine et fermé
- Conserver à l'abri du gel et ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à la chaleur. Fermer les boîtes hermétiquement après le premier usage.

Note : Remplace toutes les éditions précédentes. Il incombe au client de vérifier qu'il s'agit de la dernière version avant chaque utilisation. Toutes les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et peuvent nécessiter une description appropriée de l'état et du traitement des supports.