



Decor Soft Satin

Decor Soft Satin is een hoogwaardige watergedragen muurverf met een zijdezachte uitstraling, uitstekende dekking en afwasbaarheid.

OMSCHRIJVING	Decor Soft Satin is een hoogwaardig latex, op basis van Polyvinylacetaat voor een licht zijdeglans binnenafwerking
ONDERGRONDEN	Minerale ondergronden binnen; proper en niet verkrijtend : Zolderingen, Pleisterwerk, Gyproc platen, Stenen, Cementbezettin, Beton, Hout en houten platen, Behangpapier.
ALGEMENE EIGENSCHAPPEN	• Watergedragen product, reukloos, gemakkelijk verwerkbaar, respecteert het milieu (geen enkel co- solvent). • Zeer hoog dekvermogen en uiterst wit • Dringt gelijkmatig in de oppervlakte • Een gelijkmatige droging geeft een eindresultaat zonder aanzetten en zonder fouten • Gemakkelijk te onderhouden • Uitstekende afwasbaarheid
HOOFD-EIGENSCHAPPEN	Samenstelling Hars: pva composiet zonder olie en plastificeer middelen volgens DIN 55945. Pigment: - wit: Titaniumdioxide kleuren: minerale en organische pigmenten. Oplosmiddelen: water Aard van het product: Thixotroop Droog stofgehalte : 63 % +/- 2% in gewicht Densiteit : 47.1% +/- 2% in volume Viscositeit bij 20°C 1.39 +/- 0,1 volgens de kleuren Droging: • 7000mPas HAAKE VTOR2 • 20°C 60% HR en 40 µm droog • Droog : 1 uur • Overschilderbaar : na 4 uren Theoretisch rendement : +/- 10-12 m²/li op vlakke ondergrond en zonder verlies. EIGENSCHAPPEN VOLGENS 13300 : Aspect van de droge verffilm: SATIN : 10 % volgens ISO 2813, RHOPPOINT 60°C Fijnheid : < 10 microns Jauge Hegmann, volgens ISO 1524 Vochtige wrijvingsweerstand: klasse 1 volgens ISO 11998
AANBEVELINGEN	Verwerkingsgegevens • De omgevingstemperatuur en die van de ondergrond moeten tussen de 10°C en de 30°C liggen. • De relatieve vochtigheid moet lager liggen dan 90%.
KLEUREN	Alle mogelijke kleuren op aanvraag.



Decor Soft Satin

Decor Soft Satin is een hoogwaardige watergedragen muurverf met een zijdezachte uitstraling, uitstekende dekking en afwasbaarheid.

VERWERKING	De ondergrond moet zuiver zijn en een aangepaste voorbereiding hebben ondergaan, vrij van alle niet hechtende onderdelen volgens DIN 18363 Teil c. Nieuw of ongeschilderde oppervlakte: Nieuwe ondergronden moeten een minimale droogtijd hebben van 28 dagen. • Ontvetten, ontstoffen en goed reinigen. • Barsten vullen • Eventuele metaaldelen voorbehandelen met 1 laag synthetische primer. • Beploistering en krijtende ondergronden mogen eerst voorbehandelen. • Oude en behandelde ondergronden: Na de voorbehandeling moet de ondergrond zich in een gelijke staat bevinden als nieuwe ondergronden. • Niet hechtende onderdelen en schilfers verwijderen. • In geval van reiniging met hogedruk reiniger de droogtijden eerbiedigen.
AANBRENGING	• Kwast en rol: Klaar voor gebruik. • De eerste laag mag verdund worden tussen de 2 en 5% met water. • Airless spuitpistool: optimaal rendement na 5 et 10% verdunning met water, gebruikt een opening 415- 421 et 515 - 521 en 220 bar druk- • Airmix : optimaal rendement na 5 et 10% verdunning met water, gebruikt een opening 415 - 421 et 515 - 521 en tussen de 120 en 220 bar druk (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless en Airmix).
REINIGING	Met water onmiddellijk na gebruik
VERPAKKING	5L - 10L (plastique)
BEWARING	1 jaar in gesloten en ongeopende verpakking. Bewaren in een goed verlucht en vorstvrij lokaal tussen +5°C en 35°C.
VOC WAARDEN	Pass French VOC Regulation - Pass French CMR component - Pass AgBB - Pass Belgian Regulation Royal Decree of May2015 - Pass Indoor Air Comfort ® - Compliant Breeam International.
HYGIENE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID	zie onze aangepaste MSDS.

Nota: Vervangt alle eerder gemaakte technische informatiebladen voor dit product. Het is de taak van het cliënteel om bij onze technische diensten na te gaan of ze wel in het bezit zijn van de laatste versie. De geleverde informatie is van indicatieve aard en kunnen een bijkomend advies vereisen aangaande de aard en de voorbereiding van de te behandelen ondergronden.



Decor Soft Satin

Decor Soft Satin est une peinture murale à l'eau de haute qualité, à l'aspect soyeux, très couvrante et lavable.

DESCRIPTION	Decor Soft Satin est un latex de haute qualité, à base d'acétate de polyvinyle, pour une finition intérieure légèrement satinée.
OBJET	Supports minéraux d'intérieur ; propres et non décolorés : Lofts, Plâtre, Plaques Gyproc, Pierres, Ciment, Béton, Bois et plaques de bois, Papier peint.
CARACTERISTIQUES GENERALES	• Produit à base d'eau, inodore, facile à mettre en œuvre, respectueux de l'environnement (pas de co- solvant). • Très haut pouvoir couvrant et extrêmement blanc • Pénètre uniformément dans la surface • Le séchage uniforme permet d'obtenir un résultat final sans dépôt ni défaut. • Facile à entretenir • Excellente lavabilité
PRINCIPALES PROPRIÉTÉS	Résine : composite de pva sans huile ni agent plastifiant selon DIN 55945. Pigment : - blanc : dioxyde de titane couleurs : pigments minéraux et organiques. Solvants : eau Thixotropique Composition : 63 % $\pm$ 2% en poids Nature du produit: 47.1% $\pm$ 2% en volume Teneur en matière sèche : 1.39 $\pm$ 0,1 selon les couleurs Densité : 7000mPas HAAKE VTOR2 Viscosité à 20°C : 20°C 60%HR et 40 μm sec Séchage : • Sec : 1 heure • Peut être peint : après 4 heures Efficacité théorique: $\pm$ 10-12 m²/li sur support plat et sans perte. PROPRIÉTÉ SELON 13300 : Aspect du film de peinture sec: SATIN : 10 % selon ISO 2813, RHOPPOINT 60°C Finesse : < 10 microns Jauge Hegmann, selon ISO 1524 Résistance au frottement humide: Classe 1 selon ISO 11998
RECOMMANDATIONS	Traitement des données • La température ambiante et celle du substrat doivent être comprises entre 10°C et le 30°C. • L'humidité relative doit être inférieure à 90%.
COULEURS	Toutes les couleurs possibles sur demande.



Decor Soft Satin

Decor Soft Satin est une peinture murale à l'eau de haute qualité, à l'aspect soyeux, très couvrante et lavable.

TRAITEMENT	Le support doit être propre et avoir fait l'objet d'une préparation appropriée, exempte de toute partie non adhérente conformément à la norme DIN 18363 Teil c. Surface neuve ou non peinte : les supports neufs doivent avoir un temps de séchage minimum de 28 jours. • Dégraisser, dépoussiérer et bien nettoyer. • Remplissage des fissures • Prétraiter toutes les parties métalliques avec une couche d'apprêt synthétique • Le plâtre et les supports crayeux peuvent être prétraités au préalable. Substrats anciens et traités : Après le prétraitement, le substrat doit être dans un état similaire à celui des nouveaux substrats. • Enlever les parties non adhésives et les paillettes. • En cas de nettoyage avec un nettoyeur à haute pression, respecter les temps de séchage.
ADRESSE	• Pinceau et rouleau : Prêt à l'emploi. • La première couche peut être diluée entre 2 et 5% avec de l'eau. • Pistolet sans air : rendement optimal après dilution de 5 à 10% avec de l'eau, utilise un orifice 415 - 421 et 515 - 521 et 220 bar de pression • Airmix : rendement optimal après 5 et 10% de dilution à l'eau, utilise un orifice 415 - 421 et 515 - 521 et entre 120 et 220 bar de pression (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless et Airmix).
NETTOYAGE	Avec de l'eau immédiatement après utilisation
EMBALLAGE	5L - 10L (plastique)
MISE EN GARDE	1 an dans un emballage fermé et non ouvert. Conserver dans une pièce bien ventilée et à l'abri du gel, entre +5°C et 35°C.
VOC VALEURS	Pass French VOC Regulation - Pass French CMR component - Pass AgBB - Pass Belgian Regulation Royal Decree of May2015 - Pass Indoor Air Comfort ® - Compliant Breeam International.
L'HYGIÈNE, LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ	Voir notre fiche de données de sécurité modifiée.

Note : Remplace toutes les éditions précédentes. Il incombe au client de vérifier qu'il s'agit de la dernière édition avant chaque utilisation. Toutes les informations figurant dans cette brochure sont données à titre indicatif et peuvent nécessiter une description appropriée de l'état et du traitement des substrats.