



Façade Mat

Façade Mat is een buitenverf met optimale waterdampdoorlaatbaarheid, uitstekende waterafstotendheid en vuilwerendheid voor buitenmuren en gevels.

OMSCHRIJVING	In water oplosbare verf op basis van een niet verzepende acrylaat copolymeer dispersie die gebruikt wordt voor een matte afwerking.
EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN	Buitenverf met een optimale waterdamp-doorlaatbaarheid, en een zeer goede weerstand tegen waterindringing en vuilaanhechting bij het gebruik op buitenmuren en gevels. Afwasbare verf die ook binnen kan gebruikt worden. Het gebruik van de Façade Mat wordt ten zeerste aanbevolen in gevallen waar de ondergrond een meer dan gemiddelde vochtigheidsgraad heeft zoals in badkamers, kelders, garages of keukens. Façade Mat heeft een perfecte hechting op alle propere ondergronden en beschikt over een uitzonderlijke dekkraft. Façade Mat bevat een biocide stof die noodzakelijk is voor de bescherming van de filmvorming.
EIGENSCHAPPEN	Viscositeit : 5000 CP (Haacke rotor n°1) (22°C) 6000 CP (Brookfield r5 , 50 rpm) Dichtheid : 1.5 Kg/ L Vaste droge stofgehalte : 31% in volume, 64% in gewicht. Glans : 2.5 G.U. (glansmeter Rhopoint hoek 60°) Mat volgens ISO 2813 Fijnheid van de gemalen pigmenten : < 10µm jaugé Hegmann volgens ISO 1524 Afwasbaarheid: Klasse 1 volgens ISO 11998 Droogtijd : waarden bij 60% R.V., 20°C en een laagdikte van 40µm: Aanrakingsdroog : 1 uur Overschilderbaarheid: 4 tot 6 uur Opbrengst : 6-10 m²/l, afhankelijk van porositeit van de ondergrond.
GEBRUIKS-AANWIJZING	Op gevels of nieuwe muren raden wij het voorafgaandelijk gebruik aan van onze Façade Fix. Het gebruik van deze impregneringslaag is ook noodzakelijk in geval van verkrijtende ondergrond. Façade Mat dient aangebracht te worden in twee lagen. Droogtijd tussen de twee lagen : 4- 6 uur. De eerste laag kan worden aangebracht door ze met water te verdunnen (5-10% max). Bij het aanbrengen van de tweede laag mag men maximaal 5% verdunnen (met water). Het aanbrengen kan gebeuren met de borstel, de rol of met het pistool. In het laatste geval kan men tot 20% met water verdunnen. In het geval van een airless toepassing krijgt men een optimale opbrengst indien er wordt gewerkt met een spuitmond 415-421 en 515-521 , een spuitpistool van 50 bar en een druk tussen 180 en 220 bar. Air assisted spuiten : optimaal rendement bij een 20% verdunning met water en het gebruik van een spuitmond 415-421 en 515-521 en een druk tussen de 120 en 220 bar (Graco Finishpro 395-225V EUR VISION Airless en Air assisted)
REINIGING EN VERDUNNING	Met water
KLEUREN	Façade Mat is beschikbaar in gelijk welke kleur. Er dient te worden opgemerkt dat de 'organische kleuren (rood en oranje) een beperkte weerstand hebben bij buiten gebruik.



Façade Mat

Façade Mat is een buitenverf met optimale waterdampdoorlaatbaarheid, uitstekende waterafstotendheid en vuilwerendheid voor buitenmuren en gevels.

VERPAKKINGEN

5L - 10L (plastique)

BEWARING

1 jaar in de originele en niet geopende verpakking. Bewaren in een goed geventileerd en droog lokaal. Niet blootstellen aan temperaturen <5° C en > 35°C

VOC

EU grenswaarde voor dit product (cat IIA/c) : 75 g/ l (2007) – 40g/l (2010)
Façade Mat bevat 14g/l VOC (volgens DIN ISO 11890)

Nota: Vervangt alle eerder gemaakte technische informatiebladen voor dit product. Het is de taak van het cliënteel om bij onze technische diensten na te gaan of ze wel in het bezit zijn van de laatste versie. De geleverde informatie is van indicatieve aard en kunnen een bijkomend advies vereisen aangaande de aard en de voorbereiding van de te behandelen ondergronden.



Façade Mat

Façade Mat est une peinture extérieure avec une perméabilité optimale à la vapeur d'eau, une excellente imperméabilité à l'eau et une résistance à la saleté pour les murs extérieurs et les façades.

COMPOSITION	Peinture soluble dans l'eau à base d'une dispersion de copolymère acrylique non saponifiable, utilisée pour une finition mate.
PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS	Peinture extérieure avec une perméabilité à la vapeur d'eau optimale, et une très bonne résistance à l'infiltration d'eau et à l'adhérence de la saleté lorsqu'elle est utilisée sur des murs extérieurs et des façades. Peinture lavable qui peut également être utilisée à l'intérieur. L'utilisation de Façade Mat est fortement recommandée dans les cas où le support présente un taux d'humidité supérieur à la moyenne, comme dans les salles de bains, les sous-sols, les garages ou les cuisines. Façade Mat adhère parfaitement à tous les supports propres et offre une couverture exceptionnelle. Façade Mat contient une substance biocide nécessaire à la protection de la formation du film.
PROPRIÉTÉS	Viscosité : 5000 CP (Haacke rotor n°1) (22°C) 6000 CP (Brookfield r5, 50 rpm) Densité : 1.5 Kg/ L Teneur en matières solides sèches : 31% en volume, 64% en poids. Brillance : 2.5 G.U. (mètre à brillance Rhopoint à 60°) Mat selon ISO 2813 Granulométrie des pigments broyés : < 10µm jauge Hegmann selon ISO 1524 Lavabilité : Classe 1 selon ISO 11998 Temps de séchage : valeurs à 60% d'humidité relative, 20°C et une épaisseur de couche de 40µm: Séchage au toucher : 1 heure Recouvrabilité : 4 à 6 heures Rendement : 6-10 m²/l, selon la porosité du support.
MODE D'EMPLOI	Sur les façades ou les murs neufs, nous recommandons l'utilisation préalable de notre FACADE FIX. L'utilisation de cette couche d'imprégnation est également nécessaire en cas de support crayeux. Façade Mat doit être appliqué en deux couches. Temps de séchage entre les deux couches : 4- 6 heures. La première couche peut être appliquée en la diluant avec de l'eau (5-10% max). Lors de l'application de la deuxième couche, on peut la diluer au maximum à 5% (avec de l'eau). L'application peut se faire au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Dans ce dernier cas, on peut diluer jusqu'à 20% avec de l'eau. • Dans le cas d'une application Airless, on obtient un rendement optimal de 50 Si l'application se fait avec une buse 415-421 et 515-521, un pistolet à souffler bar et une pression entre 180 et 220 bar. • Pulvérisation assistée par air : rendement optimal avec une dilution de 20% d'eau et l'utilisation d'une buse 415-421 et 515-521 et d'une pression entre 120 et 220 bar (Graco Finishpro 395-225V EUR VISION Airless et Air assisted)
NETTOYAGE ET DILUTION	Avec de l'eau
COULEURS	Façade Mat est disponible dans toutes les couleurs. Il convient de noter que les couleurs organiques (rouge et orange) ont une résistance limitée pour une utilisation extérieure.



Façade Mat

Façade Mat est une peinture extérieure avec une perméabilité optimale à la vapeur d'eau, une excellente imperméabilité à l'eau et une résistance à la saleté pour les murs extérieurs et les façades.

EMBALLAGES	5L - 10L (plastique)
CONSERVATION	1 an dans l'emballage d'origine non ouvert. Conserver dans un endroit bien ventilé et sec. Ne pas exposer à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C
VOC	EU Limite européenne pour ce produit (cat IIA/c) : 75 g/ l (2007) – 40g/l (2010) Façade Mat contient 14g/l VOC (selon DIN ISO 11890)

Nota: Vervangt alle eerder gemaakte technische informatiebladen voor dit product. Het is de taak van het cliënteel om bij onze technische diensten na te gaan of ze wel in het bezit zijn van de laatste versie. De geleverde informatie is van indicatieve aard en kunnen een bijkomend advies vereisen aangaande de aard en de voorbereiding van de te behandelen ondergronden.